



Dış Cephe Su Bazlı Silikonlu Boya

Ürün Tanımı

Strien kopolimer emülsiyon esaslı, silikonlu su geçirimsiz mat son kat dış cephe boyasıdır.

Uygulama Alanları

Dış cephede kara sıva, beton, çimento levha gibi mineral yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere uygulanır.

Avantajları

- Su bazlı olup yüksek tenefüs kabiliyetine sahiptir.
- Mat ve pürüzsüz görünüşlüdür.
- Solvent içermediği ve su ile seyreltiği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.
- Kabarma ve dökülme yapmaz.

Uygulama Talimatı

- Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli,
- Camsı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır.
- Kılcal çatlaklar Newsan Yüzey Düzeltme macunu ile doldurulmalıdır.
- Sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde; Newsan silikonlu Dış cephe Beyaz Astar tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine ; Newsan silikonlu Dış cephe Beyaz Astar uygulaması yapılması gerekmektedir.
- **Sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde;** Silikonlu dış cephe beyaz astar tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra



su ile yıkanmalıdır.

- Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +10°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.

Boyanabilen Alan

Uygulamada yüzeye bağlı olarak;

- Newsan Silikonlu Dış Cephe Su Bazlı boya astar kullanıldığında iki katta yüzeye bağlı olarak 1 kg. ile 2 - 3 m²,
- Astar kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 4 - 6 m² alan

Uygulama Aparatları

Rulo ve fırça ile uygulama yapılır.

Kuruma Süresi

- İlk kuruma : 4 saat
- İkinci kat uygulama: 12 saat
- Tam Kuruma : 24 saat

Tüketim

1 kg ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak tek katta 4-6 m² alan tek kat boyanabilir.

İnceltme

Astar uygulamasından en az 24 saat sonra su ile ağırlıkça %10-15 oranında inceltilecek iki kat uygulanmalıdır

Ambalaj

20 / 10 / 3.5 kg. PE Kova

Depolama

Açılmamış ambalajda, serin yerde, direk güneş ışığı ve dondan koruyarak 1 yıl saklanabilir.