



## Dış Cephe Su Bazlı Akrilik Boya

### Ürün Tanımı

Su bazlı akrilik kopolimer esaslı, silikonlu su geçirimsiz, mat son kat dış cephe boyasıdır.

### Uygulama Alanları

- Beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde güvenle kullanılır.
- İyi durumda olan eski boyalı yüzeylerde uygulanabilir.

### Avantajları

- Yağmur, kar, nem, aşırı soğuk veya sıcak gibi ağır hava şartlarından etkilenmez kabarmaz, çatlamaz ve renkleri solmaz.
- Yüzeye mükemmel nüfuz eder.
- Mat görünümlüdür.

### Uygulama Talimatı

- Uygulama yapılacak yüzeyler, yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir.
- Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Eski boyalı veya yeni boyanacak mineral esaslı yüzeyler Newsan dış cephe astarı kullanılır.
- Yüzeyin su ile ilgili tüm izolasyon işlemleri yapılmış olmalıdır.
- Uygulama öncesi Newsan Su Bazlı Akrilik Boya iyice karıştırılmalı ve 2 kat halinde uygulanmalıdır.
- Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum 10°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.
- Çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgar, sis,



yüksek bağıl nem veya yağış beklentisi olan havalarda uygulama yapılmamalıdır.

- Aşırı sıcak yüzeyler uygulama öncesi nemlendirilmelidir.
- Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

### Boyanabilen Alan

Uygulamada yüzeye bağlı olarak;

- Newsan Dış Cephe su bazlı akrilik boya kullanıldığında iki katta yüzeye bağlı olarak 1 kg. ile 2 - 3 m<sup>2</sup>, alan,
- Astar ile kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 4 - 6 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

### Uygulama Aparatları

Rulo ve fırça ile uygulama yapılır.

### Kuruma Süresi (20°C, %50 Bağıl Nem)

- İlk kuruma : 4 saat
- İkinci kat uygulama: 12 saat
- Tam Kuruma : 24 saat

### TÜKETİM

1 kg ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak tek katta 4-6 m<sup>2</sup> alan tek kat boyanabilir.

### İNCELTME

Astar uygulamasından en az 24 saat sonra su ile ağırlıkça %10-15 oranında inceltilerek iki kat uygulanmalıdır.

### AMBALAJ

20 / 10 / 3.5 kg. PE Kova

### DEPOLAMA

Açılmamış ambalajda, serin yerde, direk güneş ışığı ve dondan koruyarak 1 yıl