



SİL-STAR Silikonlu Dış Cephe Boyası

Ürün Tanımı

Su bazlı, yüksek örtüçülüğe sahip, üstün yayılma gücü sayesinde rahat uygulanan, silikonlu ve yarı parlak görünümlü dış cephe boyasıdır.

Leke tutmayan teknolojisi sayesinde ve su itici özelliği sayesinde boncuklanma efekti yaratan, su bazlı silikonlu dış cephe boyasıdır.

Kullanım Alanları

Konvansiyonel siva, beton, brüt beton, sunta, gaz beton, tuğla ve eski boyalı yüzeylerde uygulanır.

Avantajları

- Yüksek leke dayanımı,
- Tam Silinebilme özelliği,
- Düşük koku,
- Yüksek kaplama alanı.

Yüzeyin Hazırlanması

- Uygulanacak yüzeyde ürünün yapışmasını engelleyen her türlü pis, kirlili vb. zemin temizlenmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzey nemsiz, kuru ve temiz olmalıdır.

Uygulama Talimatı

- Alt yüzey işlemleri tamamlanmış (Newsan Yüzey Düzeltme Macunu - ve Newsan Silikonlu Dış Cephe Astarı uygulanmış) temiz, kuru ve düzgün yüzeylere uygulanmalıdır.
- Mutlaka ambalaj üzerinde yazan inceltme oranına göre inceltilip, karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.
- Uygulamaya hazır alana, önce, fırça yardımıyla kestirme işlemi yapılır ardından min. 2 kat halinde uygun rulo ile son kat boya uygulanır.



- Uygulamada rulo hareketlerinin tek yöne doğru olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama katları arasında ortam sıcaklığına bağlı olarak 2-4 saat beklenmelidir.
- Kestirmelerde bindirme yapılmamasına özen gösterilmelidir.
- Homojen ve daha örtücü yüzey elde etmek için rulo uygulamalarından, ortam sıcaklığına bağlı olarak 2-3 dk. sonra, aynı rulo ile ve ruloya boya almadan boyanmış yüzeyin üzerinden geçerek "Tarama" işlemi yapılması tavsiye edilir.

Boyanabilen Alan

- 3.5 kg ile 17.5-28 m²
- 10 kg ile 50-80 m²
- 20 kg ile 100-160 m²

İnceltme

En çok % 10-15 inceltilecek iki kat uygulama tavsiye edilir.

Tüketim

1 kg ile 5-8 m² alan boyanabilir.

Uygulama Aletleri

Rulo, fırça, tabanca ile (%10 inceltildiğinde)

Kuruma Süresi

Katlar arası bekleme süresi min 2 saattir
Tam kuruma süresi min.24 saattir.

Ambalaj

20 / 10 / 3.5 kg. PE Kova

Depolama

Açılmamış ambalajda, serin yerde, direk güneş ışığı ve dondan koruyarak 1 yıl saklanabilir.