



EPO 400 Epoksi Boya (Solvent Bazlı)

Ürün Tanımı

Solvent bazlı, çift komponentli, beton zemin ve metal yüzeylerde kullanılan epoksi son kat boyadır.

Uygulama Alanları

- Sac, galvaniz, alüminyum, ahşap ve mineral yüzeylere mükemmel yapışır.
- Su, deniz suyu, kimyasallar ve aşınmaya maruz kalan her türlü ahşap, metal ve mineral yüzeylerde kullanılır.
- Genel sanayi, makine üreticileri, metal korunumu ve marin uygulamalarında performansı çok iyidir.

Avantajları

- Mükemmel bir örtüçülüğe sahiptir.
- Fırça veya rulo ile uygulanır.
- Belirtilen oranlar haricinde inceltmemelidir.

Uygulama Talimatı

- Uygulama yapılacak yüzeyler aderansı azaltacak her türlü maddeden temizlenmelidir.
- Metal yüzeyler en az Sa2 ½ derecesinde kurlanmalı ve en geç 6 saat içerisinde Epoksi Astar ile astarlanmalıdır.
- Astar kurumasını tamamladıktan sonra (12 saat sonra) son kat uygulamasına geçilir.
- Son kat boya belirtilen oranlarda sertleştirici ile karıştırıldıktan sonra ön reaksiyon için uygulama öncesi 5 dakika beklenmelidir.
- Yüzey sıcaklığı en az +10°C olmalıdır.
- Çiğlenme noktası civarında uygulama yapılmamalıdır.

Boyanabilen Alan

600-800 gr / m²



Uygulama Aparatları

Fırça, rulo, airless, pistole.

- **Kuruma Süresi** (23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) Sertleşme; 12 saatte
Tam kuruma; 3 gün

Tüketim

600-800 gr / m² (minimum 3 kat)

İnceltme

Epoksi tiner veya selülozik tiner ile % 2-5 (Gerekli olduğunda)

Ambalaj

20 Kg. (17.5 kg boya + 2.5 kg. sertleştirici)

Depolama

Açılmamış ambalajda, serin yerde, direk güneş ışığı ve dondan koruyarak 1 yıl saklanabilir.

Not

- Güneş alan yüzeylerde uygulanmaz. Güneş ve UV ışınına dayanımı yoktur. Eski boyalı yüzeylere (su bazlı, plastik, yağlı boya vb.) uygulanmaz.