



Solvent Bazlı Bitüm Astar

Ürün Tanımı

Su yalıtımında astar olarak kullanılan solvent bazlı bitüm emülsiyonudur.

Kullanım Alanları

- Temelerde,
- Temel kazıklarında,
- İstinat ve perde duvarlarında,
- Zemin nemi ve sızıntı sularına karşı yapılan Newran Markalı (Bitüm Esaslı Solvent Bazlı / NW 1K) Likit Membran uygulamasında astar kat olarak kullanılır.

Avantajları

- Kullanıma hazırdır,
- Çok çabuk kurur.
- Eksiksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturan Newran Markalı (Bitüm Esaslı Solvent Bazlı / NW 1K) Likit Membran malzemesinin yardımcı ürünüdür.

Yüzeyin Hazırlanması

- Kaplanacak yüzeyin temiz ve sağlam olması gereklidir.
- Yapışmaya ters etki yapacak tüm yabancı maddeler temizlenmelidir.
- Çatlaklar ve boşluklar Newim Tamir Harcı ile onarılmalıdır.

Uygulama Detayları

- Uygulama yapılacak yerin sadece su ile temas eden tarafına uygulanır.
- Hazır bir malzemedir.
- Fırça, rulo ve ile uygulanabilir.
- Kuvvetli yapışma sağlamak, tozdan arındırmak ve uygulamanın ömrünü uzatmak için astar olarak kullanılabilir.
- Bir kaç kat uygulama yapılacak hallerde katlar arasında birer gün beklenmelidir.



İnceltme

- Isıtma ve inceltme gerektirmez.
- Soğuk uygulanmalıdır.

Depolama

- Üstü kapalı mekanlarda +5/+35°C sıcaklıklarda ve dik bir şekilde depolanmalıdır.
- Eğer açıkta uzun bir süre depolanmaları gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmaları için üzerlerinin örtülmesi gerekmektedir.

Uygulama Aletleri

Fırça, rulo, püskürtme tabanca

Uyarılar & Öneriler

- Direk ateş ile temas ettirmeyiniz.
- Solvent içerdiğinden uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler kullanılmaz.
- Kova kapağı açık bırakılmamalıdır.
- Göze ve cilde temas ettirmeyiniz.

Teknik Bilgi

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göredir.

İçerik	Bitüm emülsiyonu
İnceltme	Isıtma ve inceltme gerektirmez
Karışım Yoğunluğu	1-1,2 g/ml
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Kuruma Süresi	12 saat
Tam Kuruma	24 saat sonra



Tüketim

Her sürüşte tek katta 250 gr/m²
iki kat uygulama yapılmalıdır.



Ambalaj

17 kg. Teneke



Raf Ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda
üretim tarihinden itibaren 1 yıl



Renk

Siyah