



Su Bazlı Bitüm Astar

Ürün Tanımı

Su yalıtımında astar olarak kullanılan solvent bazlı bitüm emülsiyonudur.

Kullanım Alanları

- Binaların temel ve bodrum perdelerinde,
- Nem geçirimsizlik malzemesi olarak,
- Teras, çatı, mutfak, banyo vb. kuru veya nemli detaylarda su yalıtım malzemesi olarak,
- Bitümlü kaplamalar altına astar olarak

Avantajları

- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Derzi yoktur, ek oluşturmaz, kalıcı nem ve su geçirmeyen bir kaplama oluşturur.
- Düşey yüzeylerde akma yapmaz.
- Kullanımı pratiktir.

Yüzeyin Hazırlanması

- Yalıtım yapılacak yüzeylere astar uygulamadan önce yüzey düzgünlüğü, yüzey kuruluğu ve temizliği yeterli bir eğim şapının olduğu kontrol edilmelidir.
- Sivri uçlar ve köşeler yuvarlanmalıdır.

Uygulama Detayları

- Kullanıma hazırdır.
- Kapağı açtıktan sonra uygulama yapılabilir, fakat gerektiği taktirde (ürün üretim tarihinden itibaren 5-6 ay sonrasında uygulamalarda, ürün viskozitesinin yükselmesi durumunda) 300-400 devir/dak. karıştırıcı ile 3-4 dk. karıştırılması ürünü uygulamaya elverişli hale getirir.
- Metrekareye 400 gr. olacak şekilde fırça veya tabanca ile yüzeye uygulanır. Tam kuruma oluncaya kadar beklenir.
- Gerekli olduğu taktirde 3/1 oranında su ile



inceltilecek kullanabilirsiniz.

- İklim koşullarına bağlı olarak yaklaşık 12 saatte kurur.
- İki kat uygulamalarda ilk kat tam kurumadan diğer kat sürülmemelidir.
- Membran yapıştırma işi astar tamamen kurduktan sonra başlatılır.

İnceltme

- Isıtma ve inceltme gerektirmez.
- Soğuk uygulanmalıdır.
- Su ile 1/3 oranında inceltip uygulanır.

Depolama

- Üstü kapalı mekanlarda 0-35 °C sıcaklıklarda ve dik bir şekilde depolanmalıdır.
- Eğer açıkta uzun bir süre depolanmaları gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmaları için üzerlerinin örtülmesi gerekmektedir.

Uygulama Aletleri

Fırça, rulo, püskürtme tabanca

Uyarılar & Öneriler

- İkinci katın da tam kurumasını sağladıktan
- sonra bitümlü kaplamanın üzeri güneş, don, yağmur, görmeyecek şekilde inci bir şap örtüsü, polistren tabaka, drenaj levhaları gibi örtülerle kapatılmalıdır.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalı, göz ve deri ile temasında su ile iyice yıkanıp doktora başvurulmalıdır.
- Kanalizasyona kesinlikle dökmeyiniz.
- Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler kurumamış ve üzerindeki ürünler henüz taze iken su ile temizlenmelidir.
- Kuruduktan sonra ise temizleme işlemi tiner ile yapılmalıdır.
- Kova kapağı açık bırakılmamalıdır.
- Göze ve cilde temas ettirmeyiniz.

Teknik Bilgi

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göre.

İçerik	Bitüm emülsiyonu
İnceltme	Su ile 1/3 oranında inceltilir.
Karışım Yoğunluğu	1-1,2 g/ml
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Kuruma Süresi	12 saat
Tam Kuruma	24 saat



Tüketim

Yüzeyle bağlı olarak tek katta 400 gr. / m²

iki kat uygulama yapılmalıdır.



Ambalaj

17 kg. Teneke



Raf Ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıl



Renk

Siyah