



Hazır Şap

Ürün Tanımı

Çimento esaslı, yüksek nitelikli granülo-metrik kum ile üretilen, elle uygulanan ve makina ile de pompalanabilen, basınç dayanımı yüksek zemin harcıdır.

Kullanım Alanları

- Tüm yapıların orta ve yoğun yaya trafiğine maruz iç zeminlerinde,
- Son kat kaplama, seramik, parke laminant, pvc öncesi uygun bir zemin oluşturulmak istenen yerlerde kullanılır.

Avantajları

- Kullanıma hazırdır.
- Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Elle ve şap makinesi ile uygulama imkanı verir.

Yüzeyin Hazırlanması

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Boya, alçı, beton ve varsa yapıştırıcı kalıntıları kazınarak çıkarılmalıdır.
- Yüzey süpürme yoluyla tozdan arındırılmalıdır.
- Bölgesel bozukluklar Newkim Tamir Harcı ile tamir edilmelidir.

Harcın Hazırlanması

- 25 kg.'lık Newkim Hazır Şap ortalama 5-6 lt. temiz suya ilave edilerek düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Harç, 5 dakika dinlenmeye bırakılır ve 1-2 dakika tekrar karıştırılır.



Uygulama Detayları

- Elle şap makinesi kullanılarak 2-5 cm kalınlığında yüzeye serilir ve masterlanır.
- Yüzey priz aldığı anda mekanik perdah ile düzeltme yapılır.
- Uygulamadan 1 gün önce zemin ıslatılma, uygulama yapılacak zemin su emici özelliğe sahip ise nemlendirilerek uygulama yapılmalıdır.
- Eski beton yüzeylerde yüzey Newkim zemin astarı ile astarlanmalıdır.
- Newkim Hazır şap 2 - 5 cm. kalınlıkta uygulanmalıdır.

Uygulama Şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Uygulama Aletleri

Serpme ekipmanları, perdah tepsisi, perdah bıçağı, helikopter.

Uyarılar ve Öneriler

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir. Kullanım süresi geçmiş harçlar, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır. Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Ürünün dayanıklılığı açısından uygulama sonrası 7 gün içinde yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır (kür sıvısı kullanılmamışsa).
- Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Solumayınız, göze temasında bol su ile yıkayınız, gerekirse doktora başvurunuz.
- Çimento esaslı malzeme olduğundan uygulama esnasında eldiven kullanılmalıdır.
- Ambalajlı ürün nemli ortamlarda saklanmamalıdır.

Teknik Bilgi

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göre dir.

Görünüm	Gri renkli kaba toz
Toz Yoğunluk	1600 kg/m ³ (± 0.1)
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile 35°C arası
Tane Boyutu Dağılımı	0 - 3 mm
Eğilme Dayanımı	> 2 N/mm ² (28 gün)
Basınç Dayanımı	> 10 N/mm ² (28 gün)
Yaya Trafikğine Açılması	24 saat 20°C



Tüketim

1 cm kalınlık için
15-17 kg / m²



Ambalaj

25 kg. Kraft Torba



Raf Ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda
üretim tarihinden itibaren 1 yıl.



Renk

Gri