



## Ince Saten Macun

### Ürün Tanımı

Çimento esaslı, polimer modifiye, yüksek yapışma özelliğine sahip, boyaya hazır, pürüzsüz sonkat yüzey için kullanılan dolgu macunu.

### Kullanım Alanları

Tüm yapıların iç ve özellikle dış cephelerinde sıva yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesinde, yüzeylerdeki gözenek, çukur veya kılcal rötre çatlaklarının onarımında kullanılır.

### Uygulama Yüzeyleri

İç cephelerde;

— İç duvar yüzeylerde.

Dış cephelerde;

— Balkon ve iç kısımlarında.

— Çimento bazlı sıva uygulamalarında.

### Avantajları

— Suya ve dona dayanıklıdır.

— Isı değişikliklerinden etkilenmez.

— Su buharı difüzyonuna izin verir.

### Yüzeyin Hazırlanması

— Yüzey temiz, sağlam ve nemli olmalıdır.

— 3 mm.'den derin çatlak ve kusurlar ince saten uygulamasından en az 72 saat önce Newkim Ince Tamir Harcı ile onarılmalıdır.

— Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgarlı havalarda suya doyurulmalıdır.

### Harcın Hazırlanması

— 20 kg.'lık bir torba Newkim ince saten macun ortalama 6.5-7 lt. temiz su ilave edilmelidir.

— Newkim Ince Saten, mala veya düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım, uygulama öncesinde 10 dakika dinlendiril-



melidir.

— Newkim Ince Saten Macun çelik mala yardımıyla tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır.

— Birden fazla kat uygulanacak ise katlar arasında 2-3 saat beklenmeli, toplam kalınlık 3 mm.'yi geçmemelidir.

### Uygulama Detayı

— Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.

— Newkim Ince Saten Macun tam olarak kuruduktan sonra yüzey zımparalanarak düzgünlük sağlanmalıdır.

— Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

### Uygulama Şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +35 °C arası.
- Kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

### Uygulama Aletleri

El mikseri, çelik mala

### Uyarılar ve Öneriler

- Newkim ince saten macun su ile karıştırıldıktan sonra dinlendirilme süresine mutlaka uyulmalı ve uygulama öncesi harç iyice karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Uygulamadan hemen sonra malzemenin priz yapmasına fırsat vermeden çelik spatula veya mala ile yüzey düzeltilmelidir.
- Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.
- Tam kuruma süresi sonrasında zımpara ile düzeltme yapılmalıdır.

### Teknik Bilgi

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göredir.

Görünüm	Beyaz renkli
Toz Yoğunluk	1.20 kg./Lt. (±0.1)
Su Karışım Oranı	6.5-7 lt. su / 20 kg. Toz
Dinlendirme Süresi	3-5 dakika
Kap Ömrü	Yaklaşık 2 saat
Tam Kuruma	24 saat
Uygulama Kalınlığı	1-3 mm
Uygulanabilecek Kat Kalınlığı	Max. 1,5 mm. (tek kat)
Katlar Arasında Beklenilmesi Gereken Süre	2-3 saat.

