



Silikonlu Flex Derz Dolgu 1-6 mm.

Ürün Tanımı

Çimento esaslı, özel polimer katkılarıyla geliştirilmiş, silikon katkılı, yüksek performanslı renkli derz dolgu harcı.

Kullanım Alanları

Seramik, fayans, doğal taş, granit seramik, mermer ve benzeri kaplama malzemelerinin 1-6 mm genişliğe kadar olan derz uygulamalarında kullanılır.

Uygulama Yüzeyleri

- İç mekan duvar ve zemin,
- Dış mekan zemin.
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

Avantajları

- Silikon katkılı yeni geliştirilmiş formül yapısı sayesinde;
- Kirlenmelere karşı daha yüksek performans sağlar,
- Kolay temizlenir,
- Yüksek su iticiliğine sahiptir
- Aşınmalara karşı maksimum dayanım sağlar
- Küf ve mantar oluşumuna karşı direnç gösterir.
- Dış cephe, balkon, teras, alttan ısıtılmalı sistem, depo gibi yoğun yaya ve yük trafiğinin, ani ısı değişimlerinin olduğu yerlerde kullanılır.
- Banyo, duş, tuvalet gibi ıslak hacimlerde, mutfak gibi kolay kirlenebilen mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarda, mükemmel sonuç verir.

Yüzeyin Hazırlanması

- Homojen bir kuruma sağlayabilmek için, derz uygulamasından önce, derz boşlukları arasında bulunabilecek toz, talaş, inşaat



çimento artıkları vb. ince bir çubuk kullanılarak kazınıp, fırça ile temizlenmelidir.

- Özellikle duvarlarda, uygulama öncesinde derz boşlukları nemlendirilmelidir.

Harcın Hazırlanması

- 20 kg. Silikonlu Flex Derz Dolgu Malzemesi (1-6mm) yaklaşık 6-7 lt. temiz su içine katılarak tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde kullanılır.
- Hazırlanan koyu kıvamındaki derz dolgu olgunlaşması için yaklaşık 5 -10 dk. dinlendirilir ve tekrar karıştırılarak kullanılır.
- Kaptaki karışım yaklaşık 1 saat içinde tüketilmelidir.

Uygulama Detayı

- Harç, sert kauçuk uçlu çekpas veya sert kauçuk tabanlı derzer yayma malası ile derz boşluklarına doldurulmalıdır.
- Boşlukların iyice doldurulabilmesi için, önce paralel sonra çapraz çekilmelidir.
- Harcın yüzeyindeki fazlalığı yumuşak uçlu bir spatula veya nemlendirilmiş sünger ile sıyırılıp, ortam sıcaklığına göre 15-30 dakika beklendikten sonra nemli bir sünger ile silinerek, yüzeyde kalabilecek ince derz tabakası iyice temizlenmelidir.
- Yüzey düzleştirme ve temizleme işlemi, kuru bir bez yardımıyla Newkim Silikonlu Flex Derz Dolgu yaş iken yapılmalıdır.

Uygulama Sınırı

- Yüksek basınç (>100 bar) ve kimyasallara maruz kalan, hijyen gerektiren mekanlarda uygulanmaz.
- Yüzme havuzlarında uygulanmaz. (Havuz ve Islak Zemin Flex Derz Dolgu kullanınız.)

Uygulama Şartları

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Uygulama Aletleri

- El mikseri, mala, kauçuk uçlu mala, sünger uçlu mala, çekpas, sünger, fırça.

Uyarılar & Öneriler

- Yüksek performans elde edilebilmesi için, uygulama alanının ertesi gün su ile nemlendirilmesi önerilir.
- Doğal taş ve granit seramik gibi lekeye hassas malzemelerin renkli Newkim Silikonlu Flex Derz'den etkilenmemesi için uygulama öncesi seramik koruyucu ile korunmalıdır.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
- Renkli derz dolgu uygulamalarında ellerin boyanmasını önlemek amacıyla eldiven giyilmelidir.
- Renkli derz dolguların zarar görmemesi için, çamaşır suyu, tuzruhu, kireç sökücü vb. temizlik malzemelerinin derzlerin üzerine uygulanmasından kaçınılmalıdır.
- Uygulama sonrasında yüzeyde kalabilecek ince derz dolgu tabakasının gerektiği şekilde temizlenmemesi, renk homojenliğini olumsuz yönde etkileyeceğinden, silme işlemi özenle yapılmalıdır.
- Beyaz ve açık renk derz dolgularında sararmaya neden olabileceğinden, uygulama öncesinde seramiklerin suda bekletilmesinden kaçınılmalıdır.

Teknik Bilgi

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göre dir.

Görünüm	Beyaz Renkli İnce Toz
Toz Yoğunluk	1.2 kg. / Lt. (±0.1)
Su Karışım Oranı	6-7 lt. su / 20 kg. Toz
Dinlendirme Süresi	5-10 dakika
Kap Ömrü	Yaklaşık 1-1.5 saat
Tam Kuruma Süresi	24 saat
Zeminin Trafiğe Açılma Süresi	24-48 saat
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Kullanıma Alma Süresi	Duvar da 24 saat / Yerde 48 saat sonra



Tüketim
Tüketim Tablosuna
bakınız.



Ambalaj
20 kg. Kraft Torba



Raf Ömrü
Rutubetsiz ve kuru ortamlarda
üretim tarihinden itibaren 1 yıl



Renk
Beyaz veya
Renkli